

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
Tipo	Mix de monofilamentos
Composição	60% PE – 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (+/- 5%)
Peso	1.250 g/m ² (+/- 10%)
SUPOTE PRIMÁRIO	
Tipo	Cobertura reforçada com velo
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Bitola	3/8"
Altura da Pilha	25 mm (+/- 5%)
Suturas mL	170 (+/- 10%)
Pontos m ²	17.850 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
Composição	Poliuretano
Tipo	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
Peso total	2.065 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
Garantia	1.000 KLY

